Informations complémentaires

Informations sur les matériaux

Propriétés du titane pur degré 4 pour la fabrication des implants Straumann et piliers

a) Composition chimique

0,40% max.

Fe

0,50% max.

C

0,10% max.

0,05% max.

Н

0,012% max.

Ti reste

b) Propriétés mécaniques

Forgé/recuit Usiné à froid Résistance 550 MPa min.

680 MPa min.

Allongement

15% min. 10% min. Module d'élasticité

110 GPa 110 GPa

Ti-N = revêtement en nitrure de titane

Procédé:

PVD (physical vapor deposition)

Épaisseur de couche: de 3 à 12 µm

Couleur:

jaune or

c) Remarques techniques

Le titane, degré 4, est conforme à la norme ISO 5832-2

Propriétés d'alliage de Titane Aluminium-6 Niobium-7 (TAN) pour la fabrication des piliers Straumann

a) Composition chimique

Αl 5,5 -6,5%

Nb 6,5 -7,5%

Τa 0,50% max.

Fe 0.25% max.

0 0,20% max,

C 0,08% max.

Ν 0,05% max.

Н 0,009%

max.

Ti reste

b) Propriétés mécaniques

Recuit

Résistance 900 MPa min, Allongement

10% min.

Module d'élasticité 110 GPa

c) Remarques techniques

L'alliage de Titane Aluminium-6 Niobium-7 (TAN) est conforme à la norme ISO 5832-11